SUS 304

<mark>外径</mark>	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上 質量 _(kg/m)	規格	外径 (mm)	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	<mark>質量</mark> (kg/m)	規格
2	0.5		2000	C 0.019	TP	6.35	0.8		2000			
2.5	0.5		2000	// 0.025	//				4000	С	0.111	ΤP
3	0.5		2000	// 0.031	//		1.0		4000	//	0.133	//
	1.0		2000	// 0.050	//		1.25		4000	//	0.159	//
4	0.5		2000 4000	// 0.044	//		1.5 1.65		4000 4000	// //	0.181 0.193	// //
	1.0		2000				2.0		4000	//	0.217	//
			4000	// 0.075	//	7	0.5		4000	//	0.081	//
	1.5		4000	// 0.093	//		0.8		4000	//	0.124	//
5	0.5		2000				1.0		4000	//	0.149	//
			4000	// 0.056	//		1.5		4000	//	0.206	//
	0.8		4000	// 0.084	//		2.0		4000	//	0.249	//
	1.0		2000 4000	// 0.100	//	8	0.5		2000 4000	11	0.093	//
	1.2		4000	// 0.114	//		0.8		4000	//	0.143	//
	1.5		2000 4000	// 0.131	//		1.0		2000 4000	//	0.174	//
6	0.5		2000				1.2		4000	//	0.203	//
			4000	// 0.069	//		1.5		2000	//	0.243	//
	0.8		4000	// 0.104	//				4000	//	0.240	11
	1.0		2000	// 0.125	//		2.0		4000	//	0.299	//
			4000	<i>"</i> 0.120			2,5		4000	//	0.343	//
	1.2		4000	// 0.143	//	9	0.5		4000	//	0.106	//
	1.5		2000	// 0.168	//		1.0		4000	//	0.199	//
			4000				1.5		4000	//	0.280	//
	2.0		4000	// 0.199	//		2.0		4000	//	0.349	//
6.35	0.5		4000	// 0.073	//	9.53	0.5		4000	//	0.112	//

SUS 304

<mark>外径</mark> (mm)	肉厚 (mm) (mm)	長さ (mm)	仕上 質量 規格 _(kg/m)	<mark>外径</mark>	肉厚 (mm) (mm)	長さ (mm)	仕上	<mark>質量</mark> (kg/m)	規格
0 50									
9.53	0.89	4000	C 0.192 TP	11	0.5	4000	С	0.131	TP
	1.0	4000	// 0.212 //		1.0	4000	//	0.249	//
	1.25	4000	// 0.258 //		1.5	4000	//	0.355	//
	1.5	4000	// 0.300 //		2.0	4000	//	0.448	//
	1.65	4000	// 0.324 //		3.0	4000	//	0.598	//
	2.0	4000	// 0.375 //	12	0.5	4000	//	0.143	//
10	0.5	4000	// 0.118 //		0.8	4000	//	0.223	//
	0.8	4000	// 0.183 //		1.0	2000	1/	0.274	//
	1.0	2000	// 0.224 //			4000			
		4000	_		1.2	4000	//	0.323	//
	1.2	4000	// 0.263 //		1.5	2000	//	0.392	//
	1.5	4000	// 0.318 //			4000		0.002	
	2.0	4000	// 0.399 //		2.0	4000	//	0.498	//
	2.5	4000	// 0.467 //		2.5	4000	//	0.592	//
	3.0	4000	// 0.523 //		3.0	4000	//	0.673	//
10.5	1.0	4000	// 0.237 //	12.7	0.5	4000	//	0.152	//
6A (1/8B)		5500	// 0.237 //		0.8	4000	//	0.237	//
	1.2	4000	<i></i>		1.0	4000	//	0.291	//
		5500	// 0.278 //		1.2	4000	//	0.344	//
	1.5	4000			1.5	4000	11	0.418	//
		5500	// 0.336 //		1.65	4000	1/	0.454	//
	1.7	4000	0.070		2.0	4000	11	0.533	//
		5500	// 0.373 //		3.0	4000	1/	0.725	//
	2.0	4000	// 0.423 //	13	0.5	4000	//	0.156	//
	2.4	2000			1.0	4000	11	0.299	//
		4000	// 0.484 //		1.2	4000	//	0.353	//
		5500			1.5	4000	11	0.430	//



ステンレス製品には厚板、薄板、帯、鍛造品、鋳物、管、線、型鋼等がありますが、 当社では管(継目無管・溶接管)をメインに在庫販売しています。

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格		<mark>外径</mark>	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	<mark>質量</mark> (kg/m)	規格
13	2.0		4000	С	0.548	TP		15	2.5		4000	С	0.778	TP
	2.5		4000		0.654				3.0		4000		0.897	//
	3.0		4000	11	0.747				4.0		4000	/	1.10	//
13.8	1.2		4000				-	15.88	1.0		4000	11	0.371	//
8A (1/4B)			5500	//	0.377	//	-	16	0.5		2000			
	1.65		4000								4000	//	0.193	//
			5500	//	0.499	//			0.8		4000	1/	0.303	/
	2.0		4000						1.0		4000	/	0.374	//
			5500	//	0.588	//			1.2		4000	1/	0.442	//
	2.2		4000						1.5		4000	1/	0.542	//
			5500	//	0.636	11			1.6		4000	11	0.574	//
	3.0		4000						2.0		4000	11	0.697	//
			5500	11	0.807	11			2.5		4000	1/	0.841	//
	3.5		4000	11	0.898	//			3.0		4000	1/	0.971	//
	4.0		4000	11	0.976	//			3.5		4000	1/	1.09	//
14	0.5		4000	11	0.168	11			4.0		4000	11	1.20	//
	1.0		4000	11	0.324	//	-	17	1.0		4000	1/	0.399	//
	1.2		4000	11	0.383	//			1.5		4000	1/	0.579	//
	1.5		4000	11	0.467	11			2.0		4000	1/	0.747	//
	2.0		4000	17	0.598	//			3.0		4000	1/	1.05	//
	2.5		4000	11	0.716	//		17.3	1.2		4000		0 40 1	11
	3.0		4000	11	0.822	//		10A (3/8B)			5500	//	0.481	//
15	0.5		4000	11	0.181	//			1.65		4000		0640	//
	1.0		4000	17	0.349	//					5500	11	0.643	11
	1.2		4000	11	0.413	//			2.0		4000		0.760	11
	1.5		4000	11	0.504	11					5500	//	0.762	11
	2.0		4000	11	0.648	//			2.3		4000	1/	0.859	//

SUS 304

外径 (mm)			更さ mm)	仕上	<mark>質量</mark> (kg/m)	規格		<mark>外 径</mark>	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	<mark>質量</mark> (kg/m)	規格
170							1							
17.3 10A	2.3		500	С	0.859	TP		20	1.5		4000	С	0.691	TP
(3/8B)	3.2		000	//	1.12	//			2.0		4000	//	0.897	//
			500						2.5		4000	//	1.09	//
	4.0	40	000	//	1.33	//			3.0		4000	//	1.27	//
18	0.5	20	000	//	0.218	//			4.0		4000	//	1.59	11
		40	000						5.0		4000	//	1.87	//
	1.0	40	000	//	0.423	//		21.7 15A	1.2		4000	//	0.613	//
	1.2	40	000	//	0.502	//		(1/2B)	1.65		4000	11	0.824	//
	1.5	40	000	//	0.617	//					5500			
	2.0	40	000	//	0.797	//			2.1		4000	11	1.03	//
	2.5	40	000	//	0.965	//					5500		100	
	3.0	40	000	//	1.12	//			2.5		4000	11	1.20	11
	4.0	40	000	//	1.39	//					5500		1.20	
19	0.5	40	000	//	0.230	//			2.8		4000	//	1.32	//
	0.89	40	000	//	0.401	//					5500		1.02	
	1.0	40	000	//	0.448	//			3.7		4000	//	1.66	//
	1.2	40	000	//	0.532	//					5500	//	1.00	,,
	1.5	40	000	//	0.654	//			4.7		4000	//	1.99	//
	1.6	40	000	//	0.693	//					5500	//	1.99	,,
	2.0	40	000	//	0.847	//			7.5		4000	//	2.65	//
	2.5	40	000	//	1.03	//		22	1.0		4000	11	0.523	//
	2.6	40	000	//	1.06	//			1.5		4000	//	0.766	//
	3.0	40	000	//	1.20	//			2.0		4000	//	1.00	11
	3.5	40	000	//	1.35	//			2.5		4000	11	1.21	11
	4.0	40	000	//	1.49	11			3.0		4000	11	1.42	//
20	0.5	40	000	//	0.243	//			4.0		4000	11	1.79	11
	1.0	40	000	//	0.473	//		23	1.0		4000	//	0.548	//



ステンレスは錆びない鋼ではなく、さびにくい鋼である。

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm) (mm)	長さ (mm)	仕上 質量 規格 _(kg/m)	外径 (mm)	内厚 (mm) (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
00		4000		00	1.0	1000			
23	1.5	4000	C 0.803 TP	26	1.0	4000	С	0.623	ΤP
	2.0	4000	// 1.05 //		1.5	4000	//	0.915	1/
	3.0	4000	// 1.49 //		2.0	4000	//	1.20	1/
0.4	4.0	4000	// 1.89 //		2.5	4000	//	1.46	1/
24	1.0	4000	// 0.573 //		3.0	4000	//	1.72	//
	2.0	4000	// 1.10 //		4.0	4000	//	2.19	//
	3.0	4000	// 1.57 //	27.2 20A	1.2	4000	//	0.777	//
	4.0	4000	// 1.99 //	(3/4B)	1.65	4000	//	1.05	//
25	1.0	4000	// 0.598 //			5500			
	1.2	4000	// 0.711 //		2.1	4000	//	1.31	//
	1.5	4000	// 0.878 //			5500			
	2.0	4000	// 1.15 //		2.5	4000	11	1.54	//
	2.5	4000	// 1.40 //			5500			
	3.0	4000	// 1.64 //		2.9	4000	//	1.76	//
	3.5	4000	// 1.87 //			5500			
	4.0	4000	// 2.09 //		3.9	4000	//	2.26	//
	5.0	4000	// 2.49 //			5500			
	6.0	4000	// 2.84 //		5.5	4000	//	2.97	//
25.4	1.0	4000	// 0.608 //			5500			
	1.2	4000	// 0.723 //		7.8	4000	//	3.77	//
	1.5	4000	// 0.893 //			5500			
	1.6	4000	// 0.949 //	28	1.0	4000	//	0.673	//
	2.0	4000	// 1.17 //		1.5	4000	//	0.990	//
	3.0	4000	// 1.67 //		2.0	4000	//	1.30	//
	4.0	4000	// 2.13 //		2.5	4000	//	1.59	//
	5.0	4000	// 2.54 //		3.0	4000	//	1.87	//
	6.0	4000	// 2.90 //		3.5	4000	//	2.14	//

SUS 304

<mark>外径</mark>	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	<mark>質量</mark> (kg/m)	規格	<mark>外径</mark>	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
00	4.0		4000	-			0.4			4000			
28	4.0		4000	С	2.39	TP	34 25A	2.8	28.4	4000	C/H	2.18	TP
	5.0		4000	11	2.86	//	(1B)			5500			
	6.0		4000	//	3.29	//		3.0	28.0	4000	//	2.32	//
29	1.0		4000	1/	0.697	//				5500			
30	1.0 1.5	28.0 27.0	4000 4000	// //	0.722			3.4	27.2	4000 5500	//	2.59	//
	2.0	26.0	4000	//	1.39			4.5	25.0	4000			
	2.5	25.0	4000	//	1.33			4.0	20.0	5500	//	3.31	//
	3.0	23.0	4000	//	2.02			6.4	21.2	4000			
	3.5	23.0	4000	//	2.31			0.4	<u> </u>	5500	//	4.40	//
	4.0	22.0	4000	11	2.59	//		9.1	15.8	5500	С	5.64	//
	5.0	20.0	4000	11	3.11	//	35	2.5	30.0	4000	/	2.02	//
32	1.0	30.0	4000	11	0.772	//	36	2.0	32.0	4000	//	1.69	//
	1.2	29.6	4000	11	0.921	//		3.0	30.0	4000	Н	2.47	//
	1.5	29.0	4000	11	1.14	//		4.0	28.0	4000	/	3.19	//
	2.0	28.0	4000	11	1.49	//		5.0	26.0	4000	11	3.86	//
	2.5	27.0	4000	11	1.84	//		5.5	25.0	4000	11	4.18	ΤK
	3.0	26.0	4000	11	2.17	//		8.0	20.0	4000	//	5.58	TP/TK
	3.5	25.0	4000	11	2.48	//		9.0	18.0	4000up	11	6.05	//
	4.0	24.0	4000	11	2.79	//		10.0	16.0	4000up	//	6.48	//
	5.0	22.0	4000	11	3.36	//	38	1.0	36.0	4000	С	0.922	ΤP
	6.0	20.0	4000	C/H	3.89	TP/TK		1.2	35.6	4000	11	1.10	//
	8.0	16.0	4000	11	4.78	//		1.5	35.0	4000	//	1.36	//
34	1.2	31.6	4000	С	0.980	TP		2.0	34.0	4000	//	1.79	//
25A (1B)	1.65	30.7	4000		1.00			3.0	32.0	4000	Н	2.62	//
			5500	//	1.33	//		4.0	30.0	4000	//	3.39	//
	2.0	30.0	4000	11	1.59	//		5.0	28.0	4000	//	4.11	//
· · · ·													



「SUS」=Steel Use Stainless の略であり、ステンレス鋼材を表すJISの規格記号である。

7

SUS 304

1	<mark>外径</mark> (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格	外径 (mm)	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
_														
	38	6.0	26.0	4000	Н	4.78	TP	42.7 32A	9.1	24.5	4000	Н	7.62	TP
		8.0	22.0	4000	//	5.98	TP/TK	(1 ¹ ⁄ ₄ B)			5500			
		9.0	20.0	4000up	//	6.50	//		9.7	23.3	4000	11	7.97	11
	38.1	5.5	27.1	4000	11	4.47	TP				5500	11	/.0/	,,
	40	1.5	37.0	4000	С	1.44	//		10.0	22.7	5500	//	8.15	//
		2.0	36.0	4000	//	1.89	//	45	2.0	41.0	4000	С	2.14	//
		3.0	34.0	4000	Н	2.77	//		3.0	39.0	4000	Н	3.14	//
		4.0	32.0	4000	//	3.59	//		4.0	37.0	4000	11	4.09	TP/TK
		5.0	30.0	4000	11	4.36	TP/TK		5.0	35.0	4000	11	4.98	//
		6.0	28.0	4000	11	5.08	//		6.5	32.0	4000	11	6.23	ТК
		7.5	25.0	4000	11	6.07	//		7.0	31.0	4000	11	6.63	TP
		8.0	24.0	4000	//	6.38	TP		8.0	29.0	4000up	//	7.37	ΤK
		10.0	20.0	4000	11	7.47	TP/TK		8.5	28.0	4000	11	7.73	TP/TK
4	42.7	1.65	39.4	4000	0	1.00	TD		10.0	25.0	4000	11	8.72	11
(32A 1 ¹ ⁄4 B)			5500	С	1.69	TP		12.5	20.0	4000	11	10.1	11
		2.0	38.7	4000	11	2.03	//	46	10.0	26.0	4000up	11	8.97	ΤK
		2.8	37.1	4000	0.41	0.70		48.6	1.65	45.3	4000	0	1.00	TD
				5500	C/H	2.78	//	40A (1½B)			5500	С	1.93	ΤP
		3.0	36.7	4000		0.07			2.0	44.6	4000	11	2.32	//
				5500	11	2.97	//		2.8	43.0	4000	0 // /	0.10	
		3.6	35.5	4000							5500	C/H	3.19	//
				5500	11	3.51	//		3.0	42.6	4000		0.41	
		4.9	32.9	4000		4.63					5500	11	3.41	//
				5500	11	4.61	//		3.7	41.2	4000			
		6.4	29.9	4000							5500	11	4.14	//
				5500	Н	5.79	//				6000			
		8.0	26.7	4000	11	6.92	//		5.1	38.4	4000	11	5.53	//

SUS 304

<mark>外 径</mark> (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	<mark>質量</mark> (kg/m)	規格	<mark>外径</mark>	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
196	F 1	00.4	FFOO				E 1	100	05.0	4000		100	
48.6 40A	5.1	38.4	5500	C/H	5.53	TP		13.0	25.0	4000up	Н	12.3	TK
(1½B)	71	04.4	6000				52	6.0	40.0	4000up	"		TP/TK
	7.1	34.4	4000	11	7.34	//		7.5	37.0	4000up	"	8.31	// TK
	8.7	31.2	5500 4000		0.05			9.0	34.0	5500 4000	// //	9.64	TP/TK
	0.7 10.2		4000	Н	8.65	//	53	10.0 8.5	32.0	5500	//	9.42	TK
	10.2	20.2	5500	11	9.76	11	55	13.5		4000up	//	13.3	//
50	7.0	36.0	4000up	/	7.50	ΤK	54	2.0	20.0 50.0	4000	C	2.59	TP
50	9.0	32.0	4000	//	9.19	//	54	3.0	48.0	4000	Н	3.81	
	10.0		4000	//	9.96			3.5	47.0	4000	//	4.40	
	12.5		4000	//	11.7			4.0	46.0	4000	,, ,,		TP/TK
		22.0	4000	//	12.6			5.0	40.0	4000	//	6.10	//
50.8	1.5	47.8	4000	,, C	1.84	TP		6.0	42.0	5500		7.17	
	2.0	46.8	4000		2.43			9.0	36.0	4000up	/	10.1	/
	3.0	44.8	4000	Н	3.57			12.5		4000up	/	12.9	TP
	3.5	43.8	4000	11		TP/TK	55	5.0	45.0	4000	11		TP/TK
	4.0	42.8	4000	/	4.66	TP		8.0	39.0	4000up	/	9.37	ΤK
	4.5	41.8	4000	11	5.19	//	56	3.0	50.0	4000	11	3.96	TP
	5.0	40.8	4000	/	5.70	//		6.0	44.0	4000	11	7.47	//
	6.0	38.8	4000	11	6.70	TP/TK		8.0	40.0	5500	11	9.57	TP/TK
	6.5	37.8	4000up	11	7.17	//		10.0	36.0	5500	11	11.5	11
	7.5	35.8	4000	11	8.09	TP		13.8	28.4	4000up	11	14.5	ΤK
	8.0	34.8	4000	11	8.53	ТК		14.0	28.0	5500	11	14.6	TP/TK
	10.5	29.8	4000	11	10.5	TP	57	6.0	45.0	4000up	11	7.62	ΤK
	12.5	25.8	4000	11	11.9	TP/TK	58	4.0	50.0	4000	11	5.38	//
	13.5	23.8	4000	//	12.5	TP		10.0	38.0	4000	//	12.0	TP/TK
	14.5	21.8	4000	11	13.1	TP/TK	60	14.0	32.0	5500	11	16.0	ΤK



SUS304の成分構成は18Cr(クロム)-8Ni(ニッケル)である。

SUS 304

外径 (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格	 <mark>外径</mark> (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
60.5	1.65	572	4000				 62	6.5	49.0	4000up	Н	8.99	TK
50A (2B)	1100	07.2	5500	С	2.42	TP		8.0	46.0	5500			TP/TK
	2.0	56.5	4000	/	2.91	//	 63	6.5	50.0	5500	//	9.15	TK
	2.8	54.9	4000					11.5		4000	11	14.8	//
			5500	C/H	4.02	//		13.5	36.0	4000up	//	16.6	//
	3.0	54.5	4000					15.5	32.0	5500	11	18.3	//
			5500	Н	4.30	//		18.0	27.0	4000	//	20.2	//
	3.5	53.5	4000				 63.5	2.0	59.5	4000	С	3.06	TP
			5500	C/H	4.97	//		3.0	57.5	4000	Н	4.52	11
			7000					3.5	56.5	4000	//	5.23	//
	3.9	52.7	4000					4.0	55.5	4000	11	5.93	11
			5500	//	5.50	//		4.5	54.5	4000	//	6.61	11
			6000					5.0	53.5	4000	//	7.29	TP/TK
	5.5	49.5	4000					6.0	51.5	4000	//	8.59	//
			5500	//	7.54	//		6.5	50.5	4000	//	9.23	ΤP
			7000	11	7.04	,,		7.0	49.5	4000	//	9.85	TP/TK
			8000					10.0	43.5	4000	//	13.3	//
	6.0	48.5	4000	Н	8.15	//		11.5	40.5	4000	11	14.9	ТК
	8.7	43.1	4000	C/H	11.2	//		12.0	39.5	4000up	//	15.4	TP/TK
			5500	0/11				13.5	36.5	4000up	//	16.8	TP
	10.0	40.5	4000	Н	12.6	//	 	16.0	31.5	4000up	//	18.9	TP/TK
	11.0	38.5	4000	//	13.6	//	65	2.0	61.0	4000	С	3.14	TP
			5500					3.0	59.0	4000	Н	4.63	//
	13.0	34.5	4000	11	15.4	//		4.0	57.0	4000	//	6.08	//
			6000					5.0	55.0	4000	//		TP/TK
		30.5	5500	//	17.0	//			53.0	4000	//	8.82	//
	18.0	24.5	4000	//	19.1	//		7.0	51.0	4000	//	10.1	//

SUS 304

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	外径 (mm)	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格	<mark>外径</mark>	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$														
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	65	8.5	48.0	4000	Н	12.0	TP/TK	70	17.5	35.0	4000	Н	22.9	TK
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		10.0	45.0	4000	//	13.7	//		18.0	34.0	4000	11	23.3	TP
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		12.0	41.0	4000up	//	15.8	TP		20.0	30.0	4000	//	24.9	ΤK
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		13.0	39.0	4000	11	16.8	ΤK	71	4.0	63.0	4000	11	6.68	ΤP
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		14.5	36.0	4000	//	18.2	//		7.5	56.0	4000up	//	11.9	TP/TK
18.0 29.0 4000 " 21.1 TK 18.0 29.0 4000 " 21.1 TK 16.0 9.0 48.0 5500 " 12.8 " 17.5 36.0 4000 " 23.3 TK 11.0 44.0 4000up " 15.1 " 36.0 5500 " 23.8 67 7.0 53.0 6000 " 10.5 TP 70 37.0 4000up " 14.1 67 7.0 53.0 6000 " 11.8<" " 77.0 37.0 4000up " 23.8 10.0 47.0 6000 " 11.8<" " 77.0 57.0 4000u " 6.06 11.0 47.0 4000 " 14.2<" " 50.0 5500 " 11.5<" 70.0 50.0 4000 " 15.7 12.0 43.0 4000 " 16.4 TK 70.0 50.0 4000 " 15.7 15.7		15.0	35.0	4000	11	187	TP/TK		13.0	45.0	5500	11	18.8	//
66 9.0 48.0 5500 $"$ 12.8 " 18.0 35.0 5000 $"$ 23.8 11.0 44.0 4000up $"$ 15.1 " 72 9.0 54.0 5500 $"$ 14.1 67 7.0 53.0 6000 $"$ 10.5 TP 73 35.0 6000 $"$ 11.8 " 17.5 37.0 4000up $"$ 23.8 " 14.1				5500		1017			15.5	40.0	4000up	11	21.4	ТК
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		18.0	29.0	4000	//	21.1	ТК		17.5	36.0	4000	11	23.3	TP/TK
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	66	9.0	48.0	5500	11	12.8	//		18.0	35.0	5000	11	23.8	ΤK
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11.0	44.0	4000up	11	15.1	//	72	9.0	54.0	5500	11	14.1	//
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	67	7.0	53.0	6000	//	10.5	TP		17.5	37.0	4000up	11	23.8	//
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		8.0	51.0	6000	//	11.8	//	73	3.5	66.0	4000	//	6.06	TP
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		10.0	47.0	4000	11	14.2	//		5.0	63.0	4000	11	8.47	TP/TK
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		12.0	43.0	4000	11	16.4	ТК		7.0	59.0	5500	11	11.5	11
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		14.5	38.0	5500	11	19.0	//		10.0	53.0	4000	11	15.7	11
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	68	13.0	42.0	4000up	11	17.8	//		12.5	48.0	4000	11	18.8	TP
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	70	2.0	66.0	4000	С	3.39	TP		15.0	43.0	4000	11	21.7	//
Image: Normal Sine Sine Sine Sine Sine Sine Sine Sine		3.0	64.0	4000	Н	5.01	//		15.8	41.4	5000	11	22.5	ТК
5.0 60.0 4000 " 8.10 " 5500 6.5 57.0 4000 " 10.3 TK 12.5 50.0 5000 " 19.5 7.0 56.0 4000 " 11.0 TP 15.0 4000 " 19.5		4.0	62.0	4000	11	6.58	TP/TK	75	10.0	55.0	4000			
7.0 56.0 4000 // 11.0 TP 15.0 45.0 4000 // 22.4		5.0	60.0	4000	11	8.10	//				5500	11	16.2	IP/IK
		6.5	57.0	4000	11	10.3	ТК		12.5	50.0	5000	11	19.5	11
		7.0	56.0	4000	11	11.0	TP		15.0	45.0	4000			
7.3 33.0 4000 <i>"</i> 11.7 TK		7.5	55.0	4000	11	11.7	ТК				5500	11	22.4	11
8.0 54.0 4000 // 12.4 TP/TK 17.5 40.0 4000up // 25.1		8.0	54.0	4000	11	12.4	TP/TK		17.5	40.0	4000up	11	25.1	11
10.0 50.0 4000 // 14.9 // 20.0 35.0 4000 // 27.4		10.0	50.0	4000	11	14.9	//		20.0	35.0	4000	11	27.4	ТК
12.5 45.0 4000 // 17.9 // 76 18.0 40.0 5500 // 26.0		12.5	45.0	4000	11	17.9	//	76	18.0	40.0	5500	11	26.0	//
15.0 40.0 4000 <i>"</i> 20.6 <i>"</i>		15.0	40.0	4000	11	20.6	//							



SUS304の密度は7.93g/cm³である。

SUS 304

<mark>外 径</mark> (mm)	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	<mark>質量</mark> (kg/m)	規格	<u>外径</u>	<mark>肉厚</mark>	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	<mark>質量</mark> (kg/m)	規格
76.3	2.1	72.1	4000	С	3.88	TP	80	10.0	60.0	5500	Н	17.4	TP/TK
65A (2 ¹ ⁄ ₂ B)	3.0	70.3	4000					12.5	55.0	4000			
			5500	C/H	5.48	//				5500	11	21.0	//
	3.5	69.3	4000		0.05			15.0	50.0	5500	11	24.3	//
			5500	11	6.35	//		17.5	45.0	4000up	11	27.2	11
	4.0	68.3	4000		7.00			20.0	40.0	4000	11	29.9	//
			5500	Н	7.20	//		25.0	30.0	4000up	11	34.3	//
	5.2	65.9	4000		0.01		82	10.0	62.0	5500	11	17.9	ТК
			5500	U/H	9.21	//		13.0	56.0	4000up	11	22.3	TP
	7.0	62.3	4000	11	12.1			15.0	52.0	4000	11	25.0	ΤK
			5500	Н	12.1	//	83	8.5	66.0	5500	//	15.8	//
	9.5	57.3	4000	11	15.8	//	85	8.0	69.0	4000	11	15.3	TP/TK
			5500	11	10.0	11		9.0	67.0	4000up	//	17.0	ΤK
	12.5	51.3	5500	//	19.9	//		10.0	65.0	5500	11	18.7	TP/TK
	14.0	48.3	5500	//	21.7	//		12,5	60.0	5500	11	22.6	//
	15.0	46.3	4000	//	22.9	//		15.0	55.0	5500	11	26.2	//
	18.0	40.3	6000	//	26.1	//		16.5	52.0	4000up	11	28.2	ΤK
78	7.5	63.0	4000up	//	13.2	ΤK		20.0	45.0	4000	//	32.4	TP/TK
	9.0	60.0	4000up	11	15.5	//		25.0	35.0	4000	11	37.4	//
	16.5	45.0	3000up	//	25.3	//		27.5	30.0	4000	11	39.4	TP
80	2.0	76.0	4000	С	3.89	ΤP	88	10.5	67.0	4000up	11	20.3	ΤK
	3.0	74.0	4000	Н	5.75	ΤK	89.1 80A	2.1	84.9	4000	С	4.55	TP
	4.0	72.0	4000	11	7.57	TP	(3B)	3.0	83.1	4000	C/H	6.43	//
	5.0	70.0	4000	11	9.34	//				5500	0/11	0.+0	
	6.0	68.0	4000	11	11.1	//		4.0	81.1	4000	11	8.48	//
	8.0	64.0	5500	11	14.3	ΤK				5500	11	0.40	11
	8.5	63.0	4000up	//	15.1	TP/TK							

SUS 304

外径 (mm)	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格	<mark>外径</mark>	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
89.1 80A	5.5	78.1	4000	C/H	11.5	TP	95	25.0	45.0	4000up	Н	43.6	TK
(3B)			5500				97	17.0	63.0	4000up	//	33.9	//
	7.6	73.9	4000	Н	15.4	//	100	10.0	80.0	5500	//	22.4	TP/TK
			5500					12.5	75.0	5000up	11	27.2	ΤK
	11.1	66.9	4000	11	21.6	//		14.5	71.0	4000	//	30.9	//
			5500		2.10			15.0	70.0	3000	11	31.8	TP/TK
	15.2	58.7	4000	11	28.0	//		18.5	63.0	4000up	//	37.6	ΤK
90	10.0	70.0	4000	//	19.9	TP/TK		20.0	60.0	3000up	//	39.9	//
	13.5	63.0	4000	11	25.7	ΤK		22.0	56.0	3000	//	42.7	//
	15.0	60.0	4000	11	28.0	TP/TK	101	16.0	69.0	4000up	//	33.9	//
	17.0	56.0	4000up	//	30.9	ТК		18.0	65.0	4000up	//	37.2	//
	17.5	55.0	6000	11	31.6	//	101.6	2.1	97.4	4000	С	5.20	TP
	20.0	50.0	4000	11	34.9	TP/TK	90А (З ¹ ⁄2В)	3.0	95.6	4000		7 0 7	
	22.5	45.0	4000up	//	37.8	ΤK				5500	Н	7.37	11
	25.0	40.0	4000	11	40.5	//		4.0	93.6	4000		0.70	
92	11.0	70.0	4000up	11	22.2	TP				5500	//	9.72	11
	16.8	58.4	4000up	11	31.5	ΤK		5.7	90.2	4000			
95	4.5	86.0	4000up	11	10.1	//				5500	11	13.6	//
	5.0	85.0	5000up	11	11.2	TP		8.1	85.4	4000			
	7.5	80.0	5500	11	16.3	TP/TK				5500	11	18.9	11
	10.0	75.0	5500	11	21.2	//		12.7	76.2	4000			
	12.5	70.0	5000	11	25.7	//				5500	11	28.1	11
	14.0	67.0	4000up	11	28.2	ΤK		15.0	71.6	4000			
	15.0		4000	11		TP/TK				5500	//	32.4	11
	17.5	60.0	4000	11	33.8	ΤK		20.0	61.6	4000up	11	40.7	11
	20.0	55.0	4000up	//	37.4	//		22.5	56.6	4000up	11	44.3	//
	22.5	50.0	4000up	//	40.6	//	102	9.0	84.0	4000up	//	20.8	ΤK



オーステナイト系ステンレス(SUS304)は非磁性であるが、強く冷間加工すると、 加工誘起マルテンサイト相が生成し、若干の磁性を帯びてくる。

SUS 304

	<u>外径</u>	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	<mark>質量</mark> (kg/m)	規格	外径 (mm)	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
_														
	103	10.5	82.0	4000	Н	24.2	TP	114.3 100A	3.0	108.3	5500	C/H	8.32	ΤP
		14.0	75.0	4000up	11	31.0	ΤK	(4B)	4.0	106.3	4000	11	11.0	11
	104	7.0	90.0	4000up	//	16.9	//				5500		11.0	
	105	5.0	95.0	5000up	11	12.5	TP		6.0	102.3	4000			
		10.0	85.0	4000up	//	23.7	TP/TK				5500	Н	16.2	//
	106	10.0	86.0	5000	//	23.9	//				6000			
		13.0	80.0	4000up	11	30.1	//		8.6	97.1	4000		226	
		15.0	76.0	3000up	11	34.0	ΤK				5500	//	22.6	11
		17.5	71.0	4000up	11	38.6	//		11.1	92.1	4000			
		18.0	70.0	3000	11	39.5	//				5500	11	28.5	11
		20.0	66.0	4000up	11	42.8	//		13.5	87.3	4000			
		21.5	63.0	4000up	//	45.3	//				5500	11	33.9	11
		25.0	56.0	3000	11	50.4	//		17.1	80.1	3000up	11	41.4	//
		27.5	51.0	4000up	11	53.8	//		20.0	74.3	3000up	11	47.0	//
	107	19.5	68.0	4000up	11	42.5	//	116	27.0	62.0	4000up	11	59.9	ΤK
	108	13.0	82.0	4000	11	30.8	TP/TK	117	13.5	90.0	4000up	11	34.8	//
	110	10.0	90.0	4000	11	24.9	//		19.5	78.0	4000up	11	47.4	11
		15.0	80.0	3000	11	35.5	ΤK	118	14.0	90.0	3000up	11	36.3	//
		20.0	70.0	3000up	11	44.8	//		19.0	80.0	3000up	11	46.9	1/
	112	11.0	90.0	4000up	11	27.7	//		23.5	71.0	4000up	11	55.3	11
		16.0	80.0	4000up	11	38.3	//		24.0	70.0	5000up	11	56.2	//
		19.0	74.0	4000up	11	44.0	//		27.5	63.0	4000up	11	62.0	11
		20.5	71.0	4000up	//	46.7	//	120	3.0	114.0	4000	С	8.74	TP
		24.5	63.0	4000up	//	53.4	//		5.0	110.0	4000	Н	14.3	ΤK
		25.0	62.0	4000up	//	54 <u>.</u> 2	//		10.0	100.0	4000up	11	27.4	//
	114.3	2.1	110.1	4000	С	5.87	ΤP		13.0	94.0	4000up	11	34.6	//
	100A (4B)	3.0	108.3	4000	C/H	8.32	//		15.0	90.0	4000	11	39.2	11

SUS 304

<mark>外径</mark>	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格	<mark>外径</mark>	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
120	20.0	80.0	3500	Н	49.8	TK	130	20.0	90.0	3000	Н	54.8	ΤK
	25.0	70.0	4000up	//	59.2	//		27.5	75.0	4000up	//	70.2	//
	26.0	68.0	3000	//	60.9	//	131	9.0	113.0	4000up	//	27.4	//
	27.0	66.0	4000up	//	62.5	//		26.0	79.0	4000up	11	68.0	//
	30.0	60.0	3000	//	67.3	//	132	11.0	110.0	4000up	//	33.2	//
123	13.0	97.0	4000up	//	35.6	//		13.0	106.0	3000up	11	38.5	//
125	5.0	115.0	5500	//	14.9	//		21.0	90.0	4000up	//	58.1	//
	10.0	105.0	4000	//	28.6	//		26.0	80.0	4000up	//	68.7	//
	12.5	100.0	4000up	11	35.0	11		30.5	71.0	4000up	11	77.1	//
	15.0	95.0	4000up	//	41.1	//		31.0	70.0	4000up	//	78.0	//
	17.5	90.0	4000up	//	46.9	//	135	7.5	120.0	4000up	11	23.8	11
	20.0	85.0	4000	11	52.3	11		10.0	115.0	4000up	11	31.1	//
	22.5	80.0	4000up	//	57.4	//		15.0	105.0	4000up	11	44.8	//
	25.0	75.0	3000up	//	62.3	//		20.0	95.0	3000up	11	57.3	//
	27.0	71.0	4000up	//	65.9	//		25.0	85.0	4000up	11	68.5	//
127	5.0	117.0	5500	//	15.2	//	139.8	2.8	134.2	4000	С	9.56	TP
	7.0	113.0	4000up	//	20.9	//	125A (5B)	3.4	133.0	4000		110	
	8.0	111.0	4000up	11	23.7	11				6000	11	11.6	//
	10.0	107.0	4000up	//	29.1	//		5.0	129.8	4000			
	20.0	87.0	4000up	//	53.3	//				5500	C/H	16.8	11
	27.0	73.0	4000up	//	67.3	//		6.6	126.6	4000			
	29.0	69.0	4000up	//	70.8	//				5500	Н	21.9	11
130	5.0	120.0	4000up	//	15.6	//		9.5	120.8	4000		20.0	11
	7.0	116.0	4000up	//	21.4	//				5500	11	30.8	//
	10.0	110.0	4000up	11	29.9	//		12.7	114.4	4000		40.0	
	15.0	100.0	4000up	//	43.0	//				5500	11	40.2	//
	16.0	98.0	4000up	//	45.4	//		15.9	108.0	4000	11	49.1	//



「シームレスパイプ」とは鋼塊または鋼片から熱間で圧延、押し出し、押し抜きによって 製造またはせん孔後、機械仕上げによって製造される継ぎ目の無い鋼管のことである。

SUS 304

外径 (mm)	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	<mark>質量</mark> (kg/m)	規格	外径 (mm)	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	<mark>質量</mark> (kg/m)	規格
140			4000up	Н	32.4	ΤK	155			4000up	Н	83.5	ΤK
			4000up	//	43.9	1/	157	28.5	100.0	4000up	//	91.2	//
	15.0	110.0	4000	//	46.7	//	160	10.0	140.0	4000up	//	37.4	//
	20.0	100.0	3000up	//	59.8	//		12.5	135.0	3000up	//	45.9	//
	25.0	90.0	4000up	//	71.6	//		14.0	132.0	4000up	//	50.9	//
	27.5	85.0	4000up	//	77.1	//		15.0	130.0	4000up	//	54.2	//
	30.0	80.0	4000up	//	82.2	//		19.0	122.0	4000up	//	66.7	//
	35.0	70.0	4000up	//	91.5	//		20.0	120.0	4000up	1/	69.7	//
145	10.0	125.0	4000up	//	33.6	//		24.0	112.0	4000up	//	81.3	//
	12.5	120.0	4000up	//	41.3	//		30.0	100.0	4000up	//	97.1	//
	15.0	115.0	3000up	11	48.6	//		35.0	90.0	4000up	1/	109	//
	20.0	105.0	3000up	//	62.3	//	162	11.0	140.0	4000up	11	41.4	//
	25.0	95.0	4000up	//	74.7	//	165.2 150A	2.8	159.6	4000	С	11.3	TP
	30.0	85.0	4000up	//	85.9	//	(6B)	3.4	158.4	4000	//	13.7	//
150	10.0	130.0	5000	//	34.9	//				6000		10.7	
	12.5	125.0	4000up	//	42.8	//		5.0	155.2	4000	с/ц	20.0	//
	15.0	120.0	4000up	//	50.4	//				5500	0/11	20.0	
	20.0	110.0	3000	11	64.8	//		7.1	151.0	4000	н	28.0	//
	22.0	106.0	4000up	//	70.1	//				5500	11	20.0	"
	25.0	100.0	4000up	11	77.8	//		11.0	143.2	4000	11	42.3	//
	27.5	95.0	4000up	11	83.9	//				5500	11	42.0	"
	30.0	90.0	4000up	//	89.7	//		14.3	136.6	4000		53.8	11
	35.0	80.0	4000up	11	100	//				5500	1/	00.0	//
154	10.0	134.0	4000up	//	35.9	//		18.2	128.8	4000	11	66.6	//
155	15.0	125.0	4000up	11	52.3	//				5500	11	00.0	11
	20.0	115.0	4000up	//	67.3	//		21.9	121.4	4000	//	78.2	//
	25.0	105.0	4000up	//	81.0	//	166	23.0	120.0	4000up	11	81.9	ΤK

SUS 304

<mark>外径</mark> (mm)	肉厚	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格	<u>外 径</u> (mm)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
170	10.0	150.0	4000.00				100		1 40 0	0000		100	
170			4000up	H	39.9	TK	190			3000up	H	103	TK
			4000up	//	57.9	//				4000up		116	
			4000up	//	74.7		1007			4000up		120	
			3000	"	93.3		190.7			4000up	"	45.0	
			3000	"	110		195			4000up	"	46.1	
176			3000	"	118					4000up	"	67.3	
176			4000up	"	70.8					4000up	"	87.2	
180			4000up	"	42.3 52.2					4000up	"	106	//
			4000up	"			200			4000up	"	123 47.3	
			4000up	"	61.7		200			4000up	"	69.1	//
			•	"	72.6					3000up	"		
			4000up	"	79.7					3000up	"	89.7	
			4000up	"	96.5 104					4000up	"	109 127	
			3000up	"	112					3000up	// //	159	// // // //
			4000up	// //	126		212			4000up	//	99.9	
			4000up	//	139					3000up	//	124	
181												124	//
101			4000up	//	42.6 65.8	//				2000up	// //	175	
185			4000up	//	82.2	/	216.3		210.7	· ·	C	175	// TP
100			4000up	//	99.6		200A			4000	//	21.2	//
			4000up	//	110	//	(8B)		203.3			<u> </u>	
190			4000up	//	44.8	//		0.0	200.0	5500	Н	34.0	//
130			4000up	//	44.0 65.4	//		82	199.9				
			4000up	//	75.2	//		0.2	133.3	5500	11	42.5	//
			4000up	//	84.7	//				6000	,,	76.0	//
			4000up	//	93.9	//		127	190.9	4000	11	64.4	//
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	22.0	145.0	4000up	11	50.3			12.7	190.9	4000	11	04.4	



ステンレスシームレスパイプが使用される分野は主に半導体産業、造船、自動車、化学工場、 電力、原子力、製紙、石油精製等である。

SUS 304

	<mark>外径</mark>	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格		<mark>外 径</mark> (mm)	<mark>肉厚</mark>	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	<mark>質量</mark> (kg/m)	規格
	216.3	107	190.9	5500					267.4	2 /	260.6	4000	С	22.4	TP
	200A	12.7	190.9	6000	Н	64.4	TP		250A		259.4	4000	//	26.2	
	(8B)	180	179.9						(10B)		259.4	5500	1/	20.2	//
		10,2	179.9	6000	11	89.8	//			0,0	204.4	6000	//	42.2	//
_		23.0	170.3	6000	11	111	//			9.3	248.8	5500	Н	59.8	//
	224	15.0	194.0	4000up	//	78.1	ΤK			15.1	237.2	4000			
		22.0	180.0	4000up	//	111	//					5500	//	94.9	//
		32.0	160.0	3000up	//	153	//					6000			
_		42.0	140.0	3000up	//	190	//			21.4	224.6	5500	//	131	//
_	225	29.0	167.0	3000	11	142	//					6000		101	
	230	15.0	200.0	5000up	11	80.3	//			28.6	210.2	5500	//	170	//
_		20.0	190.0	4000up	11	105	//	_		_		6000		170	
-	232	17.0	198.0	4000up	11	91.0	//		285	25.0	235.0	5000up	//	162	
_	235	20.0	195.0	4000up	11	107	//	_		35.0	215.0	5000	//	218	
	236	23.0	190.0	4000up	11	122	//		300	30.0	240.0	5500	//	202	
		30.0	176.0	4000up	11	154	//	_		40.0	220.0	3000up	//	259	
_		43.0	150.0	2000up	//	207	//		318.5 300A	4.5	309.5	4000	С	35.2	TP
_	240	22.5	195.0	2000up	//	122	//		(12B)	6.5	305.5	4000	//	50.5	//
	250	15.0	220.0	4000up	//	87.8	//			10.3	297.9	5500	Н	79.1	//
		20.0	210.0	3000up	//	115	//			17.4	283.7	5500	//	131	11
		25.0	200.0	3000up	//	140	//	_				6000		101	
		30.0	190.0	2000up	//	164	//	-		21.4	275.7	4000	//	158	//
_		35.0	180.0	2000up	//	187	//			25.4	267.7	5500	//	185	//
	255	24.0	207.0	4000up	11	138	//			33.3	251.9	5500	//	237	//
_		29.0	197.0	2000up	11	163	//	_		_		6000			
-	260	29.0	202.0	2000up	11	167	//	_	330	30.0	270.0	5500	//	224	
_	262	19.0	224.0	3000up	11	115	//		340	35.0	270.0	4000up	//	266	

SUS 304

外 径 (mm)	内厚内径 (mm)(mm)		仕上	質量 (kg/m)	規格	-	径 m)	肉厚 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	仕上	質量 (kg/m)	規格
						-							
355.6	11.1 333.	4 5500		0 - 0									
350A (14B)		6000	Н	95.3	TP								
	19.0 317.		//	159	//	-							
	35.7 284.		//	284	//	-							
406.4	- 12.7 381.	o 5500	//	125	//	-							
400A (16B)	21.4 363.		//	205	//	-							
(,	30.9 344.		//	289	//	-							
457.2	- 19.0 419.			207	//								
450A (18B)						-							
		_				-							
		_				-							
		_				-							
						-							
						-							
						-							
						-							
						-							
						-							
						-							
						-							
						-							
						-							
						-							
						-							
						-							
						-							

ちょっこ マメ知識